

Liaton

Hohlblockstein 18 (LTH)

Technische Daten

Maße	18/30/22
Gewicht	12
Steinbedarf Stk/m ²	14
Mörtelverbrauch lt/m ²	18
Steinklasse lt. ÖNORM 771-3	HBL 2
Steindruckfestigkeit n/mm ² lt. ÖNORM B 3206 Mittelwert	2,4
Lambda Wert	0,37
Feuerwiderstandsklasse EN (mit Wanddicke mind. 20 cm)	REI 240
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar)
U-Wert mit EPS-F plus 10 cm gedämmt	0,26

