

Liaton

Vollblockstein mit Liaver (LT.L)

Technische Daten

Maße	38/25/22
Gewicht	11
Steinbedarf Stk/m ²	17
Mörtelverbrauch lt/m ²	38
Steinklasse lt. ÖNORM 771-3	VBL 2
Steindruckfestigkeit n/mm ² lt. ÖNORM B 3206 Mittelwert	2,4
Lambda Wert	0,13
Feuerwiderstandsklasse EN (einseitig verputzt)	REI 240
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar)
U-Wert Dämmputz 5 cm gedämmt	0,27

