

Liaton

Zwischenwandstein 10



Technische Daten	
Abmessungen (B/L/H)*	10 / 50 / 22 cm
Gewicht pro Stück	ca. 11 kg
Steinbedarf	8,5 Stk/m ²
Mörtelbedarf	10 lt/ m ²
Mauersteingruppe	Gruppe 2
Wärme- und Schallschutz	
Wärmeleitfähigkeit Stein	$\lambda_{\text{design-mas}} = 0,37 \text{ W/mK}$
Luftschalldämmmaß (Wand verputzt - beidseitig mit 2 cm Kalk Zement Putz 2000 kg/m ³ verputzt)	$R_w = 47 \text{ dB}$
Brandschutz	
Feuerwiderstandsklasse beidseitig verputzt Weitere Feuerwiderstandsklassen laut ÖNORM B 1996-1-2	EI 180
Brennbarkeitsklasse Stein	A1
Lieferung	
Stück pro Palette	100 Stk
Gesamtgewicht Palette	1100 kg

Bei der Ausführung des Mauerwerks sind die Bestimmungen der ÖNORM B 1996 Eurocode 6 „Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten“ zu beachten.

* B = Wandstärke / L = Steinlänge / H = Steinhöhe

Ing. Hans Lang GmbH

Vomperbach - Alte Landstraße 44
A-6123 Terfens/Tirol

Telefon +43 (0)5242 / 6905-1144

Fax +43 (0)5242 / 6905-8144

steine@langbau.at

www.langbau.at



Das Beste für jeden Bau